

Data Sheet / Datenblatt

UV Block FR-4-86

Features

*UL-Designation UV Block FR-4-86,
UL/ANSI FR-4.0/21*

*Multifunctional epoxy blended to achieve
higher heat resistance,
T_g 140 °C (DSC)*

*Without fillers, Dicy-cured ensures very good
mechanical processability*

*High luminance of epoxy contrast with
copper,
suitable for laser type AOI*

*Glow wire testing GWFI/GWIT 960 °C in
accordance with IEC 60695-2-12 and 13*

Notice

*All data shown above are determined
according to analytical methods considered to
be reliable and believed to be accurate but are
for information purpose only and not
guaranteed.*

*If a delivery specification is agreed between
user and supplier, descriptions in the delivery
specification take precedence.*

*Specifications and appearances may change
without prior notice for product improvement.*

Besonderheiten

*UL-Bezeichnung UV Block FR-4-86,
UL/ANSI FR-4.0/21*

*Verbesserte thermische Beständigkeit durch
Einreaktion von multifunktionalem Epoxy,
T_g 140 °C (DSC)*

*Keine Füllstoffe, Dicy-Härtung gewährleistet
sehr gute mechanische Bearbeitbarkeit*

*Hohe Leuchtdichte des Harzsystems zur guten
Unterscheidung von Kupfer und Harz,
für Laser-AOIs geeignet*

*Glühdrahtprüfung GWFI/GWIT 960 °C gemäß
IEC 60695-2-12 und 13*

Hinweis

*Alle im Datenblatt aufgeführten Werte sind
nach Messverfahren ermittelt worden, die als
verlässlich gelten und die als sachlich richtig
anzusehen sind, dennoch dienen sie nur der
Information und sind nicht garantiert.*

*Falls eine Lieferspezifikation zwischen Kunde
und Lieferant vereinbart wurde, haben die
darin genannten Werte Vorrang.*

*Materialspezifikationen und -erscheinungsbild
können zum Zweck einer Produktverbesserung
ohne Vorankündigung geändert werden.*

Performance List / Leistungsspektrum 1/2

Revision Date: July 2021	UV Block FR-4-86	
SPECIFICATION SHEET	IPC-4101/21	
SPECIFICATION SHEET #:		
REINFORCEMENT:	1: Woven E-glass	2: NONE
RESIN SYSTEM:	Primary: Difunctional epoxy	
	Secondary 1: Multifunctional epoxy	Secondary 2: NONE
FLAME RETARDANT MECHANISM:	RoHS Compliant Bromine	Minimum UL94 Requirement: V-0
FILLERS:	<5%	
ID REFERENCE:	UL/ANSI: FR-4.0/21	MIL-S-13949: NO ATTENTION
GLASS TRANSITION (T _g):	110 °C minimum	

LAMINATE REQUIREMENTS / ANFORDERUNGEN AN DAS LAMINAT							
Laminate Requirement	Specification < 0,50 mm [0,0197 in]		Specification ≥ 0,50 mm [0,0197 in]		Units	Test Method (IPC-TM-650)	Ref. Para.
	Specification	Property	Specification	Property			
1. Peel Strength, minimum Kupferhaftfestigkeit A. Low profile copper foil and very low profile copper foil - all copper foil >17µm [0,669 mil] B. Standard profile copper foil 1. After thermal stress (35 µm) 2. At 125 °C [257 °F] 3. After process solutions C. All other foil - composite	0,70 [4,00] 0,80 [4,57] 0,70 [4,00] 0,55 [3,14] AABUS	-	0,70 [4,00] 1,05 [6,00] 0,70 [4,00] 0,80 [4,57] AABUS	0,96 [5,50] 1,75 [10,00] 1,22 [7,00] 1,13 [6,50] -	N/mm [lb/in]	2.4.8 2.4.8.2 2.4.8.3	3.9.1.1 3.9.1.1.1 3.9.1.1.2 3.9.1.1.3
2. Volume Resistivity, minimum Durchgangswiderstand A. C-96/35/90 B. After moisture resistance C. At elevated temperature E-24/125	10 ⁶ - 10 ³	-	- 10 ⁴ 10 ³	5,0*10 ⁸ 10 ⁸ 10 ⁸	MΩcm	2.5.17.1	3.11.1.3
3. Surface Resistivity, minimum Oberflächenwiderstand A. C-96/35/90 B. After moisture resistance C. At elevated temperature E-24/125	10 ⁴ - 10 ³	-	- 10 ⁴ 10 ³	5,0*10 ⁶ 10 ⁶ 10 ⁶	MΩ	2.5.17.1	3.11.1.4
4. Moisture Absorption, maximum Feuchteaufnahme	-	-	0,80	0,10	%	2.6.2.1	3.12.1.1
5. Dielectric Breakdown, minimum Dielektrischer Durchschlag	-	-	40	60	kV	2.5.6	3.11.1.6
6. Permittivity at 1 MHz, maximum (Laminate & laminated prepreg)	5,4	-	5,4	4,7	-	2.5.5.2 2.5.5.3 2.5.5.9	3.11.1.1 3.11.2.1
7. Loss Tangent at 1 MHz, maximum (Laminate & laminated prepreg)	0,035	-	0,035	0,020	-	2.5.5.2 2.5.5.3 2.5.5.9	3.11.1.2 3.11.2.2
8. Flexural Strength, minimum Biegefestigkeit A. Length direction B. Cross direction Schussrichtung	- -	- -	415 [60190] 345 [50040]	480 [69618] 415 [60190]	N/mm ² [lb/in ²]	2.4.4	3.9.1.3
9. Flexural Strength at Elevated Temperature length direction, minimum	-	-	-	-	N/mm ² [lb/in ²]	2.4.4.1	3.9.1.4
10. Arc Resistance, minimum Lichtbogenbeständigkeit	60	-	60	120	s	2.5.1	3.11.1.5
11. Thermal Stress 10 s at 288 °C [550,4 °F], minimum A. Unetched B. Etched ungeätzt abgeätzt	Pass Visual Pass Visual	- -	Pass Visual Pass Visual	20 x 10 s 20 x 10 s	rating	2.4.13.1	3.10.1.2
12. Electric Strength, minimum (Laminate & laminated prepreg)	30	-	-	40	kV/mm	2.5.6.2	3.11.1.7 3.11.2.3
13. Flammability, minimum (Laminate & laminated prepreg)	V-0	-	V-0	V-0	rating	UL94	3.10.2.1 3.10.1.1
14. Glass Transition Temperature, minimum TMA DSC Glasübergangstemperatur	- -	- -	110	130 135	°C	2.4.24 2.4.25	3.10.1.6

AABUS = As Agreed Between User and Supplier

Wie zwischen Kunde und Lieferant vereinbart

Performance List / Leistungsspektrum 2/2

Revision Date: July 2021	UV Block FR-4-86	
SPECIFICATION SHEET	IPC-4101/21	
SPECIFICATION SHEET #:	1: Woven E-glass 2: NONE	
REINFORCEMENT:	Primary: Difunctional epoxy	
RESIN SYSTEM:	Secondary 1: Multifunctional epoxy Secondary 2: NONE	
FLAME RETARDANT MECHANISM:	RoHS Compliant Bromine Minimum UL94 Requirement: V-0	
FILLERS:	<5%	
ID REFERENCE:	UL/ANSI: FR-4.0/21 MIL-S-13949: NO ATTENTION	
GLASS TRANSITION (T _g):	110 °C minimum	

LAMINATE REQUIREMENTS / ANFORDERUNGEN AN DAS LAMINAT							
Laminate Requirement	Specification < 0,50 mm [0,0197 in]		Specification ≥ 0,50 mm [0,0197 in]		Units	Test Method (IPC-TM-650)	Ref. Para.
	Specification	Property	Specification	Property			
15. Other <i>weitere</i>	-	-	-	-	-	-	-
Permittivity at 1 GHz C-24/23/50 <i>Dielektrizitätskonstante</i>	-	-	-	4,0-4,2	-	2.5.5.9	3.11.1.1
Loss Tangent at 1 GHz C-24/23/50 <i>Verlustfaktor</i>	-	-	-	0,017-0,018	-	2.5.5.9	3.11.1.2
Dimensional stability X/Y-axis E-0,5/170(RVE-4/105(TL))	-	-	< 0,05	0,005-0,03	%	2.4.39	3.9.1.2
Decomposition Temperature <i>Zersetzungstemperatur</i>	-	-	-	310	°C	2.4.24.6 (5% wt loss)	3.10.1.8
Z-Axis CTE <i>Therm. Ausdehnungskoeffizient z-Achse</i>	-	-	-	-	-	-	-
A. Alpha 1 <i>prior T_g vor T_g</i>	-	-	-	50-70	ppm/°C	2.4.24	3.9.1.7
B. Alpha 2 <i>above T_g über T_g</i>	-	-	-	250-350	ppm/°C	-	-
C. 50 to 260 °C, (Total Expansion)	-	-	-	4,2	%	-	-
CTE, X/Y-Axis <i>prior T_g vor T_g über T_g</i>	-	-	-	15-18	ppm/°C	2.4.24	3.9.1.6
Time to Delamination (TMA) (Copper removed) <i>Zeit bis zur Delamination</i>	-	-	-	-	-	-	-
A. T260	-	-	-	20-30	Minutes	2.4.24.1	3.10.1.9
B. T288	-	-	-	2-5	-	-	-
C. T300	-	-	-	-	-	-	-
Thermal Conductivity λ <i>Thermische Leitfähigkeit λ</i>	-	-	-	0,36 0,32	W/mK	ASTM-E-1461 ASTM-D-5470	3.9.1.5
Young's Modulus <i>E-Modul</i>	-	-	-	-	-	-	-
A. Length direction <i>Kettrichtung</i>	-	-	-	21-23	GPa	-	-
B. Cross direction <i>Schussrichtung</i>	-	-	-	20-22	-	-	-
Specific Heat at 25 °C <i>Spezifische Wärmekapazität bei 25 °C</i>	-	-	-	0,913	J/g°C	-	-
Caloric Value <i>Bruttoverbrennungswärme</i>	-	-	-	10,081	MJ/kg	ISO 1716	-
Density (50 % resin content) <i>Dichte 50 % Harzgehalt</i>	-	-	-	1,92	g/cm ³	-	-
Pressure Cooker Test - 2 hours (10 s solder dip at 288 °C)	-	-	Pass Visual	Pass Visual	rating	-	-
RoHS 3 compliance (10 substances)	< limits	yes	< limits	yes	correspond to	(EU) 2015/863	-
REACH compliance (at the time of revision date) <i>zum Ausgabestand</i>	no SVHCs	yes	no SVHCs	yes	rating	(EC) No 1907/2006	-
Conflict Minerals 3TG	-	-	conflict-free	no use	rating	CFSI	-
DIN EN 45545-2	-	-	-	H1.3	LOI %	R24	-
CAF Resistance	-	-	-	Pass	Pass/Fail	2.6.25	3.12.1.5
Comparative Tracking Index (CTI) <i>Kriechstromfestigkeit</i>	-	-	-	3 / 175-249	PLC / V	ASTM-D-3638	-

AABUS = As Agreed Between User and Supplier

Wie zwischen Kunde und Lieferant vereinbart

Performance List 1. to 14. follows IPC-4101 template for specification sheets and shows minimum or maximum properties expectable. This overview covers all laminate thicknesses and claddings, therefore actual values are typically better.

Das Leistungsspektrum 1. bis 14. orientiert sich an der IPC-4101-Vorlage für Spezifikationsblätter und zeigt zu erwartende Minimal- oder Maximal-Eigenschaften. Diese Übersicht soll alle Laminatdicken und -kaschierungen erfassen, tatsächlichen Werte sind daher typischerweise besser.

Layer Construction / Lagenaufbau

Nominal Thickness include Copper Cladding Dickenangabe inklusive Kupferkaschierung				
UV Block FR-4-86				
[mm]	[mil]	Notation Bezeichnung	Construction Aufbau	Tolerance [mm] IPC-Class
0,80	31,5	0,80 H/H	7628 x 4	± 0,075 Class M
		0,80 1/1	7628 x 4	
		0,80 2/2	7628 x 4	
		0,80 3/3	7628 x 3	
0,90	36	0,90 H/H	7628 x 5	± 0,075 Class M
		0,90 1/1	7628 x 5	
1,00	39	1,00 H/H	7628 x 5	± 0,075 Class M
		1,00 1/1	7628 x 5	
		1,00 2/2	7628 x 5	
		1,00 3/3	7628 x 4	
1,10	43	1,10 H/H	7628 x 6	± 0,075 Class M
		1,10 1/1	7628 x 6	
1,20	47	1,20 H/H	7628 x 6	± 0,075 Class M
		1,20 1/1	7628 x 6	
		1,20 2/2	7628 x 6	
		1,20 3/3	7628 x 5	
1,30	51	1,30 H/H	7628 x 7	± 0,130 Class L
		1,30 1/1	7628 x 7	
		1,30 2/2	7628 x 6	
1,40	55	1,40 H/H	7628 x 7	± 0,130 Class L
		1,40 1/1	7628 x 7	
		1,40 2/2	7628 x 7	
1,50	59	1,50 H/H	7628 x 8	± 0,130 Class L
		1,50 1/1	7628 x 8	
		1,50 2/2	7628 x 7	
		1,50 3/3	7628 x 7	

Nominal Thickness include Copper Cladding Dickenangabe inklusive Kupferkaschierung				
UV Block FR-4-86				
[mm]	[mil]	Notation Bezeichnung	Construction Aufbau	Tolerance [mm] IPC-Class
1,55	61	1,55 H/H	7628 x 8	± 0,075 Class M
		1,55 1/1	7628 x 8	
		1,55 2/2	7628 x 8	
		1,55 3/3	7628 x 7	
1,60	62	1,60 H/H	7628 x 8	± 0,130 Class L
		1,60 1/1	7628 x 8	
		1,60 2/2	7628 x 8	
2,00	76	1,60 3/3	7628 x 7	± 0,180 Class L
		2,00 H/H	7628 x 10	
		2,00 1/1	7628 x 10	
		2,00 2/2	7628 x 10	
2,40	92	2,00 3/3	7628 x 10	± 0,180 Class L
		2,40 H/H	7628 x 13	
		2,40 1/1	7628 x 13	
		2,40 2/2	7628 x 13	
3,20	122	2,40 3/3	7628 x 12	± 0,230 Class L
		3,20 H/H	7628 x 17	
		3,20 1/1	7628 x 17	
		3,20 2/2	7628 x 17	
		3,20 3/3	7628 x 17	

H/H = copper foil 18 µm / 18 µm
 1/1 = copper foil 35 µm / 35 µm
 2/2 = copper foil 70 µm / 70 µm
 3/3 = copper foil 105 µm / 105 µm

Thicknesses are typically stockpiled for specific projects
 Diese Dicken werden nur auf Anfrage bevorratet

Contact / Kontakt

Technolam GmbH
 Luxemburger Str. 9
 53842 Troisdorf
 Germany

fon. +49 (0) 2241 – 8737-0
 fax. +49 (0) 2241 – 806633
 mail. welcome@technolam.de
 web. www.technolam.de